FICHE TECHNIQUE

DRAIN DRIPSTOP

C0181 140

PROPRIÉTÉ	METHODE DE TEST	UNITÉ		VALEUR
Composition				PES/PE/caoutchouc synthétique
Traitement				autocollant
Propriéte particuliére				L'absorption d'eau/drainage
Poids	EN 29073-1	g/m^2	±10%	140
Epaisseur	EN ISO 9073-2	mm		1,3-1,7
Absorption d'eau 0°	FILC int. 19	g/m^2	min	1500*1
Absorption d'eau	NF P 15-203-1	g/m^2	min	1000*1
Ecoulement de l'eau aprčs 1h, 7°	FILC int. 53	%	min	10*1
Combustibilité	EN 13501-1			B - s1, d0
Adhésion de la colle en MD	FILC int. 29	N/25mm	min	10*1
Adhésion de la colle en MD apres vieillissement	Filc int.22	N/25 mm		amélioration en cours
Résistance aux bactéries	DIN EN 14119			Index 0 - Invisible au microscope grossi x50
Reduction du bruit de la pluie	ISO 140-18	dB	L_{IA} ΔL_{IA}	71*2 69*1 2
Couleur				mélange blanc et noir
Largeur		mm	max	1500
Ø Mandrin		mm		76

*1 - Nontissé sur tôle plane
*2 - Tôle métallique profilée
*3 - Nontissé sur tôle métallique profilée

CONDITIONS DE TRAVAIL

- DRAIN DR!PSTOP doit être collé sur une tôle métallique à une température supérieure à +10°C. Nous recommandons par ailleurs de stocker le DRAIN DR!PSTOP et la tôle métallique dans le même local, à côté de la ligne de production.
- Cette tôle métallique doit présenter une surface propre et sèche, exempte de poussière, de produit gras, de silicone et de rouille car toutes ces matières salissantes limitent l'adhérence sur la tôle et peuvent nuire à la qualité du produit final.
- DRAIN DR!PSTOP ne convient pas au collage sur des surfaces contenant des plastifiants tel le Plastisol.
- De même, une pression uniforme est nécessaire sur toute la surface collée pour assurer une bonne adhérence.
- La construction d'une couverture métallique avec DRAIN DR!PSTOP doit respecter les standards habituels et les réglementations en vigueur, en particulier les Documents Techniques Unifiés valables pour le marché français.
- Une ventilation suffisante doit être assurée pour permettre au DRAIN DR!PSTOP de sécher et aucun obstacle ne doit obstruer le drainage de l'eau le long des rampants. Un soin particulier doit être apporté aux points de fixation des tôles sur les pannes, en protégeant ces pannes de l'eau drainée au moyen d'un joint butyle (film protecteur contre la tôle) ou d'un espaceur.

STOCKAGE

Dans un entrepôt sec et fermé à une température entre +5°C et +30° C, et à l'abri des rayons directs du soleil. Dans ces conditions, il est possible de stocker les rouleaux de DRAIN DR!PSTOP durant 12 mois à compter de la date de fabrication.

PRÉCAUTIONS

- L'adhérence est permanente et il est donc impossible de réutiliser un DRAIN DR!PSTOP qui a déjà été collé une première fois.
- Ne pas exposer la face intérieure protégée par le DRAIN DR!PSTOP aux rayons directs du soleil, ni aux conditions météorologiques (vent fort, pluie).
- Si des tâches apparaissent sur le DRAIN DR!PSTOP, nous recommandons de le nottoyer avec de l'eau.
- L'apparition de tâches ou le changement de couleur en bas pente ne peuvent pas faire l'objet d'aucune réclamation.
- DRAIN DR!PSTOP sur les plaques profilées doit être sec lors de l'installation du toit.

DIVERS

- Le DRAIN DR!PSTOP appliquée sur une tôle métallique profilée est résistant à des températures ambiantes de -40°C à +80°C.
- Pour des informations complémentaires, merci de contacter FILC.
- Les valeurs indiquées sur cette fiche technique sont les résultats moyennés de tests effectués en laboratoire et correspondent à l'état actuel de nos connaissances. L'utilisateur doit vérifier lui-même si le produit est adapté à l'utilisation qu'il veut en faire. De même, il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier les brevets déposés et autres lois et réglements en vigueur dans le pays d'utilisation. En raison du développement continu de nos produits, les informations de cette fiche technique peuvent changer sans préavis.
- Les valeurs de cette fiche technique ne sont pas des spécifications. Prenez contact avec FILC pour définir vos propres paramètres techniques.

DRAIN DR!PSTOP

ASSOCIATED MEMBER OF IFBS